

AZALCHID S48-60WSX

TIP

Rășină alchidică medie pe bază de uleiuri vegetale cu uscare la aer.

FORMĂ DE LIVRARE

60% în white-spirit/xilen

CARACTERISTICI

Uscare rapidă și în profunzime
Dezvoltă o duritate bună
Uscare la aer sau forțată a emailurilor și a vopselelor
Foarte bun luciu și menținere a culorii
Bună umectare a pigmentului
Rezistență bună la îngalbenire

SPECIFICAȚII

Caracteristicitehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	59 - 61	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	Max. 12	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% white-spirit	-	Max. 6	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 50% în white-spirit)	secunde	170 - 230	SR EN ISO 2431 PSL-001
Vâscozitate Brookfield, 23°C	mPa * sec	2000 - 3500	SR EN ISO 2555
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.9550-0.9950	SR EN ISO 2811-1
Punct de inflamabilitate (cupa închisă)	°C	38	SR EN ISO 3679

Aplicații

AZALCHID S48-60WSX este potrivit pentru uscarea la aer și industrială a grundurilor și a vopselelor

Solubilitate

AZALCHID S48-60WSX are o solubilitate extinsă în xilen, butanol, white-spirit sau hidrocarburi aromatic și alifatici, esterii glicolilor și cetone.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Compatibilitate

AZALCHID S48-60WSX poate fi amestecat cu rășini alchidice medii sau lungi.

Sicativare

Raportul recomandat de sicativi exprimat ca metale raportat la rășină 100% este:

0.05-0.07% Co

0.15-0.4% Zr

0.1-0.3% Ca.

Depozitare

La temperaturi de maxim 30°C produsul este stabil cel puțin 12 luni fără modificarea vâscozității. și a proprietăților peliculei.

Siguranță și ecologie

Produs infalmabil. Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare

Nr. 382/Ed. 1, Rev. 3



AZUR SA

Blvd. Constructorilor 1-3
300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte. Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare. Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.