

AZALCHID SPN14-60X

TIP

Rășină alchidică medie pe bază de uleiuri vegetale.

FORMĂ DE LIVRARE

60% soluție în xilen

CARACTERISTICI

Un bun luciu
Rezistență la ulei mineral
Dezvoltă o duritate bună

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	58 – 62	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	Max. 20	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% xilen	-	Max. 8	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ5mm (20±0.5°C)	secunde	50 – 120	SR EN ISO 2431 PSL-001
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.965±0.040	SR EN ISO 2811-1

Aplicații

AZALCHID SPN14-60X este potrivit pentru uscare la aer, în combinație cu alte rășini sintetice.

Solubilitate

AZALCHID SPN14-60X are o solubilitate extinsă în hidrocarburi aromatice, esterii, alcoolii și parțială cu hidrocarburi alifatiche.

Compatibilitate

AZALCHID SPN14-60X are o compatibilitate limitată cu rășini dure, rășini alchidice medii și slabe, alchidice grase, nitroceluloză și rășini aminice.

Sicativare

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Produsele peliculogene formulate pe bază de Azalchid SPN14-60X se pot sicativa cu compuși cu octoat Co, Ca și Zr.

Procente recomandate:

0.04-0.06% Co

0.2-0.3% Zr

0.01-0.03% Ca.

Depozitare

La temperaturi de maxim 30°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs infalmabil. Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 237/Ed. 1, Rev. 3



AZUR SA

Bld. Constructorilor 1-3
300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte. Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare. Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.