

AZALCHID TF58-80D40

TIP

Rășină alchidică medie pe bază de acizi grași de tall. Conținut ulei: aprox. 58% (trigliceride)

FORMĂ DE LIVRARE

80% în D40

CARACTERISTICI

Luciu și reținere de culoare bună
Rezistență îmbunătățită la intemperii.
Stabilitate hidrolitică îmbunătățită.

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	Lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	79 - 81	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	Max. 12	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% D40	-	Max. 7	SE EN ISO 4630
Vâscozitate Brookfield (23°C)	mPa*sec	6000 - 8000	SR EN ISO 2555
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.985- 1.000	SR EN ISO 2811-1
Punct de aprindere (cupă închisă)	°C	52	SR EN ISO 3679

Aplicații

AZALCHID TF58-80D40 este o rășină cu conținut ridicat de solide recomandată ca liant unic sau împreună cu rășini alchidice medii și lungi pentru fabricarea straturilor de uscare la aer. Peliculele prezintă o bună rezistență la exterior, o bună retenție a luciului și culorii și o stabilitate hidrolitică îmbunătățită. Rășina are o diluabilitate îmbunătățită în solvenți minerali fără conținut aromatic.

Compatibilitate

Azalchid TF58-80D40 poate fi amestecat cu rășini alchidice medii sau lungi de uscare la aer. Vă recomandăm testarea în avans.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Sicativare

Raportul recomandat de sicativi ca metale (calculat la 100% rășină):

0.06-0.07% Co

0.20-0.40% Zr

0.10-0.30% Ca.

Depozitare

La temperatura sub 30 ° C produsul este stabil cel puțin 12 luni fără modificarea vâscozității.

Siguranță și ecologie

Produs infalmabil.Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 469 / Ed. 1 Rev. 0



AZUR SA

Blvd. Constructorilor 1-3

300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.
Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.
Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.